



Podłogi - parametry techniczne

1. Wilgotność drewna: 9%±2%

2. Wymiary

a/ parkietu: tolerancja wymiarowa +-0,2 mm

grubość: 19 mm, szerokość: 70 mm, długość: 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm

b/ deski: tolerancja wymiarowa +-0,3 mm

grubość: 19 mm, szerokość: 100 mm, 120 mm, 140 mm, długość: od 400 mm do 1200 mm (deska o szerokości 100 mm może być z fazą lub bez a pozostałe z fazą)

3. Jakość deszczulek parkietowych

3.1 Uwagi ogólne:

- z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczulek o niższej jakości (zgodnie PN-EN 13226:2003/U
- jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
- nie bierze się pod uwagę słoistości oraz sęków do 3mm nie skupionych.
- rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie.
- zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
- zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klas Natur i Rustikal).
- wszystkie wady nie ujęte w punkcie 3.2. lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie

3.2 Wymagania szczegółowe - dopuszczalne wady występujące w drewnie:

Natur

- bez wad, naturalna barwa drewna.

Rustikal

- bez bieli, nienaturalne przebarwienia, sęki zdrowe zrosnięte do 10 mm nie skupione pęknięcia powierzchniowe płytkie do 20 mm długości, pęknięcia czołowe pojedyncze do 5 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą;

Markant

- biel występująca sporadycznie, przebarwienia, pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30 mm długości, pęknięcia czołowe do 10 mm długości, sęki zdrowe zrosnięte do 15 mm występujące pojedynczo, otwory po szkodnikach małe występujące sporadycznie.

4. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm, szerokości do 5 mm i do 1/3 długości deszczułki;
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm;
- czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;
- wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczulek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

5. Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Paczki należy izolować od podłoża.

6. Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniami się i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu lub desek.

Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.

8. Stosowanie oznaczenia np.

400/N/K/70 /19 , 400/N/P/70/19 , 400/R/70/19 , 400/M/70/19

cyfra 400 oznacza długość ,70 szerokość, 19 grubość, litera N jakość drewna Natur , R-rustikal,M-markant K-słój krzaczasty,P-słój o linii prostej