



Podłogi - parametry techniczne

1. Wilgotność drewna: $9\% \pm 2\%$

2. Wymiary

a/ parkietu litego: tolerancja wymiarowa $\pm 0,2$ mm

grubość: 16 mm, 19 mm, szerokość: 70 mm ,

długość ; od 250 mm do 1200 mm

b/ deski litej: tolerancja wymiarowa $\pm 0,3$ mm

grubość: 16 mm, 19 mm, szerokość: od 120 mm do 140 mm ,

długość: od 600 mm do 1200 mm

c/ deski klejonej warstwowo z fazką ; tolerancja wymiarowa $\pm 0,2$ mm

grubość: 14 mm, szerokość: od 120 mm do 180 mm , długość: od 600 mm do 1500 mm

Uwaga! deska nadaje się na podłogę z ogrzewaniem podłogowym

3. Jakość deszczulek parkietowych

3.1 Uwagi ogólne:

- z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczulek o niższej jakości (zgodnie PN-EN 13226:2003/U
- jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
- nie bierze się pod uwagę słoistości oraz sęków do 3mm nie skupionych.
- rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie.
- zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
- zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klas Natur i Rustikal).
- wszystkie wady nie ujęte w punkcie 3.2. lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie

3.2 Wymagania szczegółowe - dopuszczalne wady występujące w drewnie:

Natur

- bez wad , naturalna barwa drewna.

Rustikal

- bez bieli, nienaturalne przebarwienia, sęki zdrowe zrośnięte do 10 mm nie skupione pęknięcia powierzchniowe płytkie do 20 mm długości, pęknięcia czołowe pojedyncze do 5 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą;

Markant

- biel występująca sporadycznie, przebarwienia , pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30 mm długości, pęknięcia czołowe do 10 mm długości, sęki zdrowe zrosnięte do 15 mm występujące pojedynczo , otwory po szkodnikach małe występujące sporadycznie.

4. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm, szerokości do 5 mm i do 1/3 długości deszczułki;
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm;
- czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;
- wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

5. Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.

Paczki należy izolować od podłoża.

6. Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu lub desek.

Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.